



Olbernhauer Eisenhof GmbH

Am Walzwerk 4 • D-09526 Olbernhau
Tel. (03 73 60) 6955-10 Fax (03 73 60) 6955-20
info@eisenhof.com • www.eisenhof.com

Riffelbleche: Güte S 235 JR (RSt 37-2), DIN 59220



Toleranzen nach DIN 1543

| Dicke mm | kg/m ² | kg je Tafel | | |
|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2000x 1000 | 2500 x 1250 | 3000 x 1500 |
| 3 | 27 | 54 | 85 | 121,5 |
| 3,5 | 34 | 68 | 106 | 153 |
| 4 | 38 | 76 | 119 | 171 |
| 5 | 46 | 92 | 144 | 207 |
| 6 | 54 | 108 | 169 | 243 |
| 8 | 70 | 140 | 219 | 315 |
| 10 | 86 | 172 | 269 | 387 |
| 12 | 102 | 204 | 319 | 459 |
| 14 | 118 | 236 | 369 | 531 |
| 15 | 126 | 252 | 394 | 567 |
| 20 | 166 | 332 | 520 | 747 |



Die Profilhöhe beträgt je nach Dicke und Breite der Bleche 1,5 - 3,5 mm
Gewichtsspielraum +/- 10%
Die Blechdicke ist stets ohne Profil anzugeben, also die Grunddicke.

Tränenbleche: Güte S 235 JR (RSt 37-2), DIN 59200

Toleranzen nach DIN 1543

| Dicke mm | kg/m ² | kg je Tafel | | |
|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2000x 1000 | 2500 x 1250 | 3000 x 1500 |
| 3 | 25 | 50 | 78 | 112,5 |
| 3,5 | 30 | 60 | 94 | 135 |
| 4 | 34 | 68 | 106 | 153 |
| 4,5 | 38 | 76 | 119 | 171 |
| 5 | 42 | 84 | 131 | 189 |
| 6 | 51 | 102 | 160 | 229,5 |
| 8 | 67 | 134 | 210 | 301,5 |
| 10 | 83 | 166 | 260 | 373,5 |
| 12 | 99 | 198 | 310 | 445,5 |
| 15 | 123 | 246 | 385 | 553,5 |
| 20 | 163 | 326 | 510 | 733,5 |



Die Höhe der tränenförmigen Erhebungen beträgt je nach Dicke und Breite der Bleche 1,0 - 2,5 mm.

Weitere Stärken und Abmessungen kurzfristig lieferbar.