



Olbernhauer Eisenhof GmbH

Am Walzwerk 4 • D-09526 Olbernhau
Tel. (03 73 60) 6955-10 • Fax (03 73 60) 6955-20
info@eisenhof.com • www.eisenhof.com

Stahlmarkenvergleich:

nach EN 10027- und ECIS IC 10	nach EN 10027-2	nach EN 10025 1900	Deutschland
S185	1.0035	Fe 310-0	St 33
S235JR	1.0037	Fe 360 B	St 37
S235JRG1	1.0036	Fe 360 BFU	USt 37-2
S235JRG2	1.0038	Fe 360 BFN	RSt 37-2
S235J0	1.0114	Fe 360 C	St 37-3 U
S235J2G3	1.0116	Fe 360 D1	St 37-3 N
S235J2G4	1.0117	Fe 360 D2	-
S275JR	1.0044	Fe 340 B	St 44-2
S275J0	1.0143	Fe 430 C	St 44-3 U
S275J2G3	1.0144	Fe 430 D1	St 44-3 N
S275J2G4	1.0145	Fe 430 D2	-
S355JR	1.0045	Fe 510 B	-
S355J0	1.0553	Fe 510 C	St 52-3 U
S355J2G3	1.0570	Fe 510 D1	St 52-3 N
S355J2G4	1.0577	Fe 510 D2	-
S355K2G3	1.0595	Fe 510 DD1	-
S355K2G4	1.0596	Fe 510 DD2	-
E295	1.0050	Fe 490-2	St 50-2
E355	1.0060	Fe 590-2	St 60-2
E360	1.0070	Fe 690-2	St 70-2

Die angegebenen Metergewichte in diesem Prospekt sind Richtwerte und rein theoretisch.
Sie können sich im Rahmen der zulässigen Toleranzen ändern und dürfen nicht als Grundlage
für Bestellungen genommen werden.

Für eventuelle Druckfehler übernehmen wir keine Gewähr.